



0771

Pyrho-Chemia
74-320 Barlinek ul. Pełczycka 23
Zakład produkcyjny:
Silikaty Barlinek
74-320 Barlinek , ul. Okrętowa



08

0771 – CPD – 110 – 08

EN 771-2

Kategoria I, element murowy silikatowy SBP 12/8

Wymiary: dł. 240 mm; szer. 120 mm; wys. 80 mm

Odchyłki wymiarów: Kategoria GPLM (klej)

Kształt i budowa: według załączonego rysunku

Znormalizowana wytrzymałość na ściskanie: 20 N/mm²

Wytrzymałość na ściskanie: Średnia 37,1 N/mm² (obciążenie prostopadle do powierzchni kładzenia, cały element, Kat. I)

Wytrzymałość spoiny: 0,15 N/mm²

Reakcja na ogień: Euroklasa A1

Absorpcja wody: max. 11,2 %

Współczynnik dyfuzji pary wodnej: 5/25

Gęstość brutto w stanie suchym: Klasa 2,0

Kształt, budowa: jak niżej

Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła: 0,61 W/mK (λ_{10} , dry)

Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie): WUN

Substancje niebezpieczne: Brak



Na palecie 384 szt.

18.06.2013

SILIKATY BARLINEK
Mgr inż. Iwona Osmałek